

SEFERİHİSAR DOĞA OKULU KERPIÇ ve ÇAMUR SIVA YAPIMI USTA ÇIRAK KURSU (5-6-7 EYLÜL 2014) DEĞERLENDİRME RAPORU

1.GRUP (KİREÇ)

10 lt. kil
30 lt. toprak
10 lt.kum
12,5 lt. saman
9,41 lt. kireç kaymağı
3 fincan kahve telvesi :)

1 GÜN SONRA



15 GÜN SONRA



Sertlik: İyi
Tozuma: Yok
Çatlama: Çok az
İşleme: Kolay

İnce (özellikle dış)sıva için uygun.

2.GRUP (SÜT)

15 lt. kil
25 lt. toprak
1,25 maşrapa saman
5 lt. süt



Sertlik: İyi
Tozuma: Yok
Çatlama: Sıvanın kalın sürülmesi ve samanın azlığı çatlama sebepleri olmuş.
İşleme: Zor

Pırpır saman eklenmesi durumunda ince sıva için uygun.

3.GRUP (UN)

10 lt. kil
25 lt. toprak
5 lt. kum
12,5 lt. saman
1 bardak un peltesi



Sertlik: İyi
Tozuma: Yok
Çatlama: Az
İşleme: Orta

Kaba sıva için uygun.

4.GRUP (GÜBRE)

5 lt. kil
30 lt. toprak
1 lt. saman
10 lt. gübre



Sertlik: Çok iyi
Tozuma: Yok
Çatlama: Samanın azlığı çatlama sebepleri olmuş.
İşleme: İyi

Orta derecedeki homojen çatlama kaba sıva için uygun. Saman eklendiği takdirde daha verimli sonuç alınabilir.

689 GÜN SONRA

